

## STUCCO A SPRUZZO

### DEFINIZIONE

**A80**, è uno stucco poliестere che si applica a spruzzo. Ha una buona carteggiatura, una rapida essiccazione e un'eccellente distensione. Permette grandi spessori senza rischio di colatura.

**A80** ha come caratteristica principale l'elevato potere riempitivo che rende possibile il livellamento delle irregolarità. È adatto per la copertura di parti di fonderia.

**A80** si applica su lamiera, primer epossidici o vernici originali di carrozzeria.

Nel caso di applicazione su primer epossidici, viene raccomandato di applicare A80 dopo 24 ore per assicurarsi che il primer sia completamente asciutto.

Non si può applicare su termoplastici e vernici nitrosintetiche.

Non è necessario diluire l'**A80**. In ogni caso, può essere diluito con il 5% di diluente poliестere (con base estere e stirene monomero).

Prima dell'applicazione di vernici di finitura, è necessario isolare l'**A80** con fondi adeguati (Megax, Multyfiller Plus, Versis, ...) per evitare la formazione di bolle.

### CARATTERISTICHE FISICHE

<b>Natura:</b>	Poliестere insaturo	
<b>Colore:</b>	Grigio	
<b>Peso specifico:</b>	1,5 kg/l	a 20°C
<b>Spessore film secco:</b>	400 micron	2 mani
<b>COV:</b>	477 g/l	A80
	172 g/l	Pronto all'uso
<b>Non volatili:</b>	90 %	Pronto all'uso
<b>Resa:</b>	4 m <sup>2</sup> /l	400 micron

### PRODOTTI AUSILIARI

Catalizzatore liquido per poliестere

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

PROCESSO		Fondi Epossidici	Smalti OEM	Cataforesi
	P240	√	√	√
	DA93	√	√	√

## RAPPORTO MISCELA

<b>A80</b>		
<b>Catalizzatore liquido per poliesteri</b>	100:5 volume	25' a 20°C
	100:3 peso	

## METODO D'APPLICAZIONE

					
	mm	bar	cm		
	2,0 - 2,5	3	15 - 20	2	5' 20°C
	2,0 - 2,5	2	10	2	

## ESSICAZIONE

20° C					60° C			IR - OC			
									DISTANZIA LAMPADA	FLASH OFF	FULL BAKE
	20'	60'	3 h	3 h		25'	25'		80 cm	--	5'-6'

## CARTEGGIATURA

			
<b>INIZIO</b>	↓ 3	P180	P180
<b>FINE</b>		P240	P240

## PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Pulire con solventi di pulizia prima dell'indurimento del prodotto.

## SICUREZZA

Rispettare le indicazioni dell'etichetta. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza. Rispettare le direttive di sicurezza ed igiene sul lavoro e anche quelle circa l'eliminazione dei residui.

**A80****STUCCO A SPRUZZO****C1**VERSIONE: 170315  
Pag: 3/3**STOCCAGGIO**

Conservare in un luogo fresco e ventilato, lontano della luce diretta del sole. Conservare tra +5°C e +30°C.

**GARANZIA**

12 mesi nell'imballo originale mai aperto.

Per qualunque informazione tecnica contattare il nostro Servizio d'Attenzione al Cliente o il nostro Dipartimento Tecnico.  
ROBERLO SA declina qualunque responsabilità dovuta ad un uso scorretto del prodotto.